



# Trend

## Scheda tecnica

COD. 350/...

Idropittura lavabile traspirante per interni.

E' caratterizzata da buon potere coprente e buon punto di bianco.

Facile da applicare, possiede un'ottima pennellabilità, è utilizzabile anche per ricoprire carte da parati.

Indicata per cucine, bagni ed in genere per locali soggetti alla formazione di condensa.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE





ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine sintetiche in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,60 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup> a 20°C	
VISCOSITÀ BROOKFIELD	18.000 ± 1.500 cP	G6 V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	61,2 ± 0,5 % p/p	
RESISTENZA AL LAVAGGIO	resistente al lavaggio	UNI 10795 UNI 10560
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	alta	UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
RESISTENZA AGLI ALCALI	resistente agli alcali	UNI 10795
PRESA DI SPORCO	bassa	UNI 10792

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

### COLORE

Bianco, 

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	<b>ESSICCAZIONE</b> (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	10-12 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
	<b>DILUIZIONE<sup>1</sup></b> In volume	pennello: 40% 1 <sup>a</sup> mano, 30% 2 <sup>a</sup> mano rullo: 20-30% 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> mano
	<b>ATTREZZI</b>	pennello, rullo

<sup>1</sup>Tinte derivate da basi diverse dalla BC ( ad es. BO- GV ) necessitano diluizioni inferiori, massimo 10% in volume.

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati opportunamente preparate.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	
<b>FONDO</b>	IDROACRIL o Fondo 2000	1 MANO	IDROACRIL o Fondo 2000	1 MANO	-	
<b>FINITURA</b>	TREND	2 MANI	TREND	2 MANI	TREND	2 MANI

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	Idropittura lavabile traspirante per interni.
<b>RESIDUO SECCO</b>	61,2 ± 0,5 % p/p
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,60 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.*

*Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».*

CQ Rev. 4 - Aprile 2010

**“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”**



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it