



Durum 121

Scheda tecnica

COD. 128/000

Vernice brillante protettiva per legno.

Indicata per la protezione del legno pregiato esposto a condizioni ambientali molto severe, ai sali marini, all'azione meccanica dell'acqua ed ai raggi solari.

Prodotto facile da applicare e dotato di ottime proprietà di riempimento tali da evitare l'impiego di prodotti di pre-trattamento del legno, senza pregiudicare il risultato finale e la durata nel tempo.

Grazie alle particolari doti di brillantezza, elasticità, dilatazione e resistenza del film, la finitura con Durum 121 permette di proteggere e valorizzare la bellezza naturale del legno.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	brillante	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine sintetiche e oli vegetali	
PESO SPECIFICO	0,93 ± 0,01 g/cm ³ a 20°C	
VISCOSITÀ	68 ± 3 s	tazza DIN 4 a 20°C
RESIDUO SECCO	62,0 ± 0,5 % p/p	
BRILLANTEZZA	85 ± 5 unità a 60°C	(secondo la natura del legno)





Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Neutro, 



CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 3 ore per ricopertura: 24 ore
	RESA PRATICA	12-13 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del legno
	DILUIZIONE In volume	applicazione a pennello: pronto all'uso; in funzione dell'assorbimento del legno aggiungere massimo il 2% di diluente 700 o 900
	ATTREZZI	pennello

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno (imbarcazioni da diporto, infissi, ecc.).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie vernici screpolate devono completamente essere eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico; le vecchie vernici ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate.

	LEGNO NUOVO		LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici in buono stato)		LEGNO GIÀ VERNICIATO (con vernici screpolate)	
FONDO	BIOLEGNO	1 MANO	–		BIOLEGNO	1 MANO
FINITURA	DURUM 121	2-3 MANI	DURUM 121	2-3 MANI	DURUM 121	2-3 MANI

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Vernice trasparente brillante, a base di resine sintetiche e oli vegetali
RESIDUO SECCO	62,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	0,93 ± 0,01 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Due o tre mani di prodotto, con leggera abrasivatura tra una mano e l'altra, assicurano l'uniforme specularità del film. I toni cromatici di questa collezione sono influenzati dal colore del legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva. Per evitare difetti di filmazione, non applicare sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperatura inferiore a 5°C.

Applicare in ambienti ben areati. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 4 – Aprile 2015

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it