



Altura Acqua Satinata

Scheda tecnica

COD. 118/...

Finitura all'acqua trasparente per legno ad aspetto satinato, per interno ed esterno.

Indicato per la decorazione e la protezione di manufatti in legno quali serramenti, perlinati, mobili, oggetti di bricolage, ecc., esposti in ambiente montano e marino.

La speciale formulazione consente di ottenere una finitura dotata di buona lavorabilità, dilatazione, elasticità, resistenza al blocking ed agli agenti atmosferici.

Prodotto di facile applicazione e rapida essiccazione, con aspetto satinato / vellutato.

Ideale anche in ambienti chiusi perché inodore.

Prodotto all'acqua, adeguato alle normative sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico, che rispetta la natura e tutela la salute degli utilizzatori.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	satinato	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine acriliche in emulsione acquosa e speciali additivi opacanti	
PESO SPECIFICO	1,05 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C	
VISCOSITÀ	800 ± 100 cps	G4 V50 a 20 °C
RESIDUO SECCO	37 ± 1 % p/p neutro	
BRILLANTEZZA	20 ± 5 unità	a 60° (secondo la natura del legno)





Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Neutro, 



CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 40-60 minuti per ricopertura: 10-12 ore
	RESA PRATICA	11-13 m² / L per mano in funzione dell'assorbimento del legno
	DILUIZIONE In volume	Pronto all'uso se necessario aggiungere 3-5% di acqua potabile
	ATTREZZI	pennello

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno a vista

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, ecc. Prima di iniziare il ciclo è indispensabile procedere alla carteggiatura del supporto con carta a grana fine. In caso di legni resinosi si consiglia un pre-trattamento con diluente alla nitro per togliere le tracce di resina. Le vecchie pitture (smalti, vernici, ecc.) devono essere totalmente eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Se il legno è già trattato con prodotti impregnanti, è sufficiente spolverare e sgrassare la superficie.

	LEGNO NUOVO		LEGNO GIÀ TRATTATO CON IMPREGNANTI		LEGNO SVERNICIATO	
FONDO	BIOLEGNO ACQUA	1 MANO	-		BIOLEGNO ACQUA	
FINITURA	ALTURA ACQUA SATINATA	2 MANI	ALTURA ACQUA SATINATA	2 MANI	ALTURA ACQUA SATINATA	2 MANI

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Finitura all'acqua trasparente per legno ad aspetto satinato, per interno ed esterno a base di resine acriliche in emulsione acquosa e speciali additivi opacanti
RESIDUO SECCO	37 ± 1 % p/p
PESO SPECIFICO	1,05 ± 0,02 g/cm³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Mescolare accuratamente prima dell'uso. Si consiglia di applicare il prodotto e di procedere ad una leggera carteggiatura tra una mano e la successiva. In condizioni atmosferiche di temperatura ed umidità relativa diverse da quelle indicate, i tempi di essiccazione possono variare; in caso di elevata umidità ambientale si consiglia di prolungare i tempi di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua dalla mano sottostante.

Per una migliore resistenza all'esterno, è consigliabile associare alla vernice un impregnante colorato (Biolegno Acqua).

I toni cromatici di questa collezione sono influenzati dal colore del legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 2 - Aprile 2015

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it