



MATT KOALA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 7MK.349

PITTURA SUPERLAVABILE EXTRA OPACA



EXTRA COPERTURA
ANCHE DA BAGNATO



AUTOFISSANTE
A MANO UNICA

Idropittura superlavabile per interni extra opaca formaldeide free* e certificata IAQ Indoor Air Quality "A+".

Assicura ottime coperture da bagnato e con una sola mano di prodotto anche su superfici complesse, scure o già colorate.

Su supporti sani e moderatamente assorbenti, può essere applicata anche senza l'uso di isolanti e fissativi.

*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

ASPETTO FINALE	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di leganti in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,50 ± 0,03 g/cm ³ a 20 °C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	7.000 ± 1.000 cps (g4v20) a 20 °C	ASTM D2196
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/L (2010); Il prodotto contiene al massimo 5,5 g/L di COV	

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

BRILLANTEZZA	Molto opaco: < 2 a 85°	ISO 2813
RAPPORTO DI CONTRASTO	Classe 1 a 9 m ² /L	ISO 6504-3
GRANULOMETRIA	Fine < 100 µm	EN 21524
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Classe 2 (≥ 5 µm e < 20 µm dopo 200 cicli)	ISO 11998

CARATTERISTICHE TECNICHE UNI 10795

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Classe 1 (alta) >150 g/m ² -d	ISO 7783-2
PRESA DI SPORCO	Media > 9 ≤ 15 Delta L	UNI 10792

COLORE

Bianco





MATT KOALA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 7MK.349

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

ATTREZZI

Pennello, rullo

RESA PRATICA

13-16 m²/L per mano
in funzione dell'assorbimento del supporto

DILUIZIONE IN VOLUME

10%-20% max con acqua potabile

ESSICCAZIONE

Per ricopertura: 4 h
(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carta da parati etc. opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature e sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

CICLO APPLICATIVO

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	
FONDO*	IDROACRIL o FONDO 2000	1 MANO	IDROACRIL o FONDO 2000	1 MANO	-	-
FINITURA	MATT KOALA	1 o 2 MANI	MATT KOALA	1 o 2 MANI	MATT KOALA	1 o 2 MANI

* Se necessario.





MATT KOALA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 7MK.349

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI

Idropittura superlavabile alta copertura, extra opaca, a base di copolimeri sintetici in emulsione, indicata per ambienti interni.

PESO SPECIFICO

1,50 ± 0,03 g/ cm³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.
- Applicare in ambienti ben areati
- Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo. Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti. Per evitare differenze di tonalità, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete.
- In caso di pareti già pitturate, verificare la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine applicazione.
- Se presenti muffe, funghi eliminare gli inquinanti con Laser 23.
- Pulire gli attrezzi con acqua.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0 - Marzo 2019

