



Stucco all'acqua, carteggiabile a secco, per interni.

Permette di eliminare le imperfezioni del supporto, applicabile e carteggiabile facilmente.

Essicca rapidamente senza eccessiva riduzione del volume e può essere ricoperto sia con idropitture che con normali fondi all'acqua o a solvente.

Idoneo per supporti in legno e muratura.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE





ASPETTO	opaco
COMPOSIZIONE	legante a base di resine in emulsione
PESO SPECIFICO	1.76 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	290.000 ± 30.000 cP G7 V10 a 20°C
RESIDUO SECCO	76,0 ± 0,5 % p/p

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Bianco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 3 - 8 ore in funzione dello spessore applicato
	RESA PRATICA	variabile in funzione dello spessore applicato
	DILUIZIONE In volume	pronto all'uso; se occorre è ammessa una leggerissima diluizione con acqua
	ATTREZZI	spatola, frattazzo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno, muratura interna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbiatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Stucco all'acqua, carteggiabile a secco, per interno.
RESIDUO SECCO	76,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,76 ± 0,02 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Su legno nuovo, la rasatura con Boerostucco si esegue dopo aver effettuato l'imprimatura del supporto con i sistemi tradizionali.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 3 - Maggio 2011

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it