



# Magnum Brillante

## Scheda tecnica

COD. 7MA125/....

Smalto brillante all'acqua inodore non ingiallente per esterni e interni ad alta copertura

Magnum smalto facile e pulito: perché non gocciola e non cola durante l'applicazione; si diluisce con acqua, con cui si lavano gli attrezzi dopo l'uso.

Adatto per tutti i supporti opportunamente preparati (ferro, legno, PVC, lamiera zincata, ecc.).

*Con certificazione IAQ Indoor Air Quality "A+" (ISO 16000-3-6-9-11; Regulation of March and April 2011 ( DEVL 1101903D and DEVL 1104875°) è idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021- 2002 relativa alla metodologia HACCP.*

Ideale soprattutto per applicazioni in ambienti abitati perché inodore.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	brillante	
COMPOSIZIONE	legante a base di polimeri acrilici in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,22 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup> a 20°C	
VISCOSITÀ BROOKFIELD	3000 ± 400 cP	G4 V20 a 20°C
RESIDUO SECCO	50.0 ± 0,5 % p/p	
RAPPORTO DI CONTRASTO	Classe 2 a 10m <sup>2</sup> /l	ISO 6504-3
BRILLANTEZZA	80 ± 3 unità a 60°	
V.O.C.- C.O.V.	Pitture per finiture e tamponature interni/esterni per legno e metallo. Valore limite UE(DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/d):130g/l. I Il prodotto contiene max. 130g/l	





Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

## COLORE

Bianco, nero



## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	<b>ESSICCAZIONE</b> (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 20 minuti per ricopertura: 6 ore
	<b>RESA PRATICA</b>	10-12 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
	<b>DILUIZIONE</b> In volume	Pennello, rullo: pronto all'uso; se necessario aggiungere il 5% di acqua potabile. Spruzzo : fino al 10% di acqua potabile*.
	<b>ATTREZZI</b>	pennello, rullo, spruzzo

\* variabile a seconda del sistema utilizzato

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** legno, ferro, alluminio, PVC, lamiera zincata, opportunamente preparati

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

	FERRO NUOVO		LEGNO NUOVO		SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)	
<b>FONDO</b>	<b>PRIMER HP</b>	<b>1-2 MANI</b>	<b>PRIMER HP</b>	<b>1 MANO</b>	-	
<b>FINITURA</b>	<b>MAGNUM</b>	<b>2 MANI</b>	<b>MAGNUM</b>	<b>2 MANI</b>	<b>MAGNUM</b>	<b>2 MANI</b>

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	Smalto brillante all'acqua non ingiallente per esterni e interni.
<b>RESIDUO SECCO</b>	<b>50.0 ± 0,5 % p/p</b>
<b>PESO SPECIFICO</b>	<b>1,22 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C</b>

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Non applicare in caso di eccessiva umidità ambientale e a temperature inferiori a 10°C. Con basse temperature è necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua della prima mano. Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua; gocce e sbavature devono essere subito lavate con una spugna. Teme il gelo. Conservare a temperatura non inferiore a 5°C.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.*

*Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».*

CQ Rev. 0 – Febbraio 2018

**“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”**



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it