

Il colore italiano dal 1831



IDROPELLENTE 182

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.182

IDROFOBIZZANTE SILOSSANICO TRASPARENTE



EFFICACE PROTEZIONE
DALLA PIOGGIA BATTENTE



IDROFOBIZZANTE

Idrorepellente silossanico trasparente a base solvente con ottima resistenza agli agenti atmosferici. Crea un'efficace protezione dalla pioggia battente senza alterare la traspirabilità del supporto e preservando l'aspetto estetico finale della finitura su cui viene applicato.

Adatto per idrofobizzare supporti cementizi e lapidei a vista (mattoni, pietre calcaree, intonaci, etc.) o supporti in muratura precedentemente trattati con prodotti porosi, come silicati o calci.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

| | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| ASPETTO FINALE | Trasparente | |
| COMPOSIZIONE | A base di polimeri silossanici in soluzione | |
| PESO SPECIFICO | 0,79 ± 0,02 kg/L a 20°C | ISO 2811-1 |
| VISCOSITÀ TAZZA ISO | 22 ± 3 s a 20°C | (Tazza n°3) ISO 2431 |
| CONTENUTO V.O.C. – C.O.V. | Primer fissanti. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/h): 750 g/l. Il prodotto contiene al massimo 740 g/L di C.O.V. | |

COLORE

Incolore

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO BOERO
DAL 1831



Il colore italiano dal 1831



IDROPELENTE 182

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.182

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

ATTREZZI

Pennello*, spruzzo

DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso

*È preferibile l'utilizzo del pennello

RESA PRATICA

6-9 m²/L per mano

in funzione dell'assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE

Secco al tatto: 1-2 h

Per ricopertura: 12-24 h

(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: per esterni: supporti in muratura in genere e materiali lapidei in genere (mattoni, pietre calcaree, intonaci civili, etc.), opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, coerente, privo di efflorescenze saline, muffe, alghe o di macchie di umidità attive. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere totalmente eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Le superfici devono essere uniformate e ripristinate, ove necessario, con rasanti specifici. Applicare 1 o più mani di IDROPELENTE 182 fino a rifiuto, in base alle condizioni di esercizio e del supporto.

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO BOERO
DAL 1831





IDROREPELENTE 182

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.182

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Fornitura e posa di trattamento idrorepellente trasparente per esterni IDROREPELENTE 182 cod. 182, a base di polimeri silossanici in soluzione, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, altamente protettivo dalla pioggia battente senza alterare la traspirabilità del supporto e preservando l'aspetto estetico finale della finitura, applicato a una o più mani, in base alle condizioni di esercizio e del tipo di supporto, a pennello o a spruzzo per idrofobizzare supporti esterni cementizi e lapidei a vista (mattoni, pietre calcaree, intonaci, etc.) o supporti in muratura precedentemente trattati con prodotti porosi come silicati o calci, inclusa la preparazione del supporto, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

CARATTERISTICHE GENERALI

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
- Non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
- In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minimo quattro settimane).
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23.
- Applicare in ambienti ben areati.
- Applicare il prodotto in più mani fino a "rifiuto" evitando però la formazione di colature sul supporto.
- Non applicare su pitture sintetiche fresche.
- È sconsigliato ricoprire a tempi brevi con altri prodotti vernicianti.
- Non applicare a rullo e spruzzo.
- Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
- Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.
- I contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



Il colore italiano dal 1831



IDROPELENTE 182

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.182

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Ai sensi del D. lgs. n°161/06 i valori C.O.V. si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 1 – Febbraio 2024

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO **BOERO**
DAL 1831

