

Il colore italiano dal 1831



BOEROSTUCCO

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.205

STUCCO A SPATOLA EXTRABIANCO CARTEGGIABILE A SECCO



ELEVATO POTERE
RIEMPITIVO



OTTIMA
CARTEGGIABILITÀ

Stucco all'acqua carteggiabile a secco di facile applicazione, ideale per eliminare efficacemente le varie imperfezioni superficiali dei supporti. Essicca rapidamente senza eccessiva riduzione del volume.

Ricopribile sia con idropitture che con normali fondi all'acqua o a solvente. Idoneo per supporti in legno e muratura.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

ASPETTO FINALE	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di resine in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,82 ± 0,05 kg/L a 20°C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	290.000 ± 50.000 cP a 20°C	G7v10 ASTM D2196
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Prodotto non soggetto a Direttiva Europea (DIR 2004/42/CE)	

COLORE

Bianco

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO BOERO
DAL 1831



Il colore italiano dal 1831



BOEROSTUCCO

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.205

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

ATTREZZI

Spatola, frattazzo

RESA PRATICA

Variabile in funzione dello spessore applicato

DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso.
Se necessario, diluire con poca acqua potabile

ESSICCAZIONE

Per ricopertura: 3-8 h
in funzione dello spessore applicato

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: per interni: supporti in muratura in genere, legno, opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, etc. Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere totalmente eliminate mediante spazzolatura accurata, sabbiatura o decapaggio chimico; se ancora in buono stato è sufficiente pulire, sgrassare e carteggiare o spazzolare. Applicare a spatola o frattazzo in quantità variabile in base alle condizioni di esercizio e del supporto.

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO BOERO
DAL 1831





BOEROSTUCCO

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.205

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Fornitura e posa di stucco all'acqua per interni BOEROSTUCCO cod. 205, a base di resine in emulsione, extrabianco, carteggiabile a secco, ad essiccazione rapida senza eccessiva riduzione del volume, con peso specifico a 20 °C: $1,82 \pm 0,05$ kg/L (ISO 2811-1), viscosità Brookfield a 20 °C: 290.000 ± 50.000 cP (G7V10 ASTM D2196), applicato a una o più mani a spatola o a frattazzo a seconda dello spessore richiesto, su supporti interni in legno e muratura e ricopribile sia con idropitture che con normali fondi all'acqua o a solvente, inclusa la preparazione del supporto, la carteggiatura finale, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

CARATTERISTICHE GENERALI

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
- Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Per livellare e riempire grosse imperfezioni applicare più strati sovrapposti, rispettando i tempi di essiccazione indicati.
- Su legno nuovo, la rasatura con lo stucco si esegue dopo aver effettuato l'imprimitura del supporto con i sistemi tradizionali.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Ai sensi del D. lgs. n°161/06 i valori C.O.V. si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0 – Settembre 2021

