

Il colore italiano dal 1831



DURUMSTUCCO

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.201

STUCCO SINTETICO A SPATOLA



FACILE DA
CARTEGGIARE



FACILE
APPLICAZIONE

Stucco a solvente idoneo per applicazioni a basso e medio spessore, a base di resine alchidiche. Ha ottima aderenza, si carteggia facilmente sia a secco che a umido. Indicato per la stuccatura di superfici in legno e ferro (opportunamente trattate).

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

ASPETTO FINALE	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di resine alchidiche	
PESO SPECIFICO	1,95 ± 0,02 kg/L a 20°C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	140.000 ± 40.000 cP a 20°C	G7V20 ASTM D2196
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Prodotto non soggetto a Direttiva Europea (DIR 2004/42/CE).	

COLORE

Bianco

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO BOERO
DAL 1831



Il colore italiano dal 1831



DURUMSTUCCO

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.201

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

ATTREZZI

Spatola

RESA PRATICA

Variabile in funzione dello spessore applicato

DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso.
Se necessario, 1% max con
Diluyente 700

ESSICCAZIONE

Carteggiabile a umido dopo 15-24 h;
applicando strati sottili è possibile eseguire più
passate di prodotto a intervalli di 2-3 h

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: per interni ed esterni: legno, ferro e metalli ferrosi, opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere totalmente eliminate mediante spazzolatura accurata, sabbiatura o decapaggio chimico. In presenza di vecchie pitture in buono stato pulire, sgrassare e carteggiare o spazzolare il supporto. Applicare a spatola in quantità variabile in base alle condizioni del supporto.

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it


GRUPPO BOERO
DAL 1831





DURUMSTUCCO

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.201

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI

Fornitura e posa di stucco a solvente DURUMSTUCCO cod. 201, a base di resine alchidiche, con ottima aderenza, facilmente carteggiabile sia a secco che a umido, applicato a una o più mani a spatola a basso e medio spessore in base alle condizioni della superficie da trattare, su supporti interni ed esterni in legno e ferro, inclusa la relativa preparazione, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
- Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di supporti già pitturati.
- Applicare in ambienti ben areati.
- Non applicare direttamente elevati spessori: se necessario ripetere più passaggi successivi a distanza di qualche ora uno dall'altro.
- Non applicare direttamente su ferro e metalli ferrosi, ma pretrattare con un fondo apposito.
- Per assicurare massima protezione al manufatto, ricoprire adeguatamente lo stucco con prodotti vernicianti, in particolare per applicazioni in esterno.
- Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Ai sensi del D. lgs. n°161/06 i valori C.O.V. si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0 – Settembre 2021

