



SATINELLO

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.104

Verniciatura con smalto antiruggine satinato Boero SATINELLO cod. 104, a base di resine alchidiche tixotropiche, per supporti interni in ferro e legno.

Fornitura e posa di smalto anticorrosivo satinato SATINELLO cod. 104, di facile applicazione, esente da fenomeni di gocciolamento e colature durante la fase applicativa, con buona dilatazione, composto da resine alchidiche tixotropiche, applicato con due mani a pennello, rullo o a spruzzo su supporti interni in ferro e legno (porte, mobili, finestre, etc.), opportunamente preparati.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > aspetto finale: satinato; composizione: a base di resine alchidiche tixotropiche; peso specifico a 20 °C: $1,30 \pm 0,02$ kg/L (ISO 2811-1); viscosità Brookfield a 20 °C: 7.000 ± 1.000 cP (G3V10 ASTM D2196); brillantezza: 24 ± 4 unità a 60° (ISO 2813); contenuto V.O.C. - C.O.V.: 490 g/L di COV (valore limite UE - DIR 2004/42/CE: 500 g/L); colore: bianco, nero, tinte di cartella; essiccazione (a 20 °C e 65% di U.R.) > fuori polvere: 25 min-1 h, secco al tatto: 4-6 h, per ricopertura: 24 h; temperatura ambiente: tra 5 °C e 30 °C con umidità relativa inferiore all'85%; tipi di supporto per interni: ferro e metalli ferrosi, legno, opportunamente preparati.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto. Sono esclusi dal prezzo l'applicazione del fondo antiruggine BIOFER (ferro nuovo) o BIOFER/CASABELLA (legno nuovo), la rimozione della ruggine in fase di distacco e della calamina mediante spazzolatura, carteggiatura o sabbatura, la carteggiatura leggera con carta abrasiva fine per spianare le eventuali cordonature con la rimozione dei residui di carteggiatura, l'eliminazione di vecchie pitture incoerenti mediante spazzolatura accurata, sabbatura o decapaggio chimico, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la verifica prima dell'applicazione che il supporto sia sano, asciutto, pulito e coerente (esente da tracce di calamina, ruggine non aderente, sporco, grasso etc.), la pulizia accurata del supporto mediante rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo e sporco, l'esecuzione a regola d'arte delle due mani di smalto di finitura con applicazione uniforme del prodotto evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti, la protezione di tutti gli elementi che non sono da verniciare, il controllo che il ciclo applicativo sia terminato entro 48-72 ore (nel caso si superasse tale tempistica, è necessario abrasivare leggermente la superficie prima di procedere all'applicazione della finitura), i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la stesura puntuale e corretta dello smalto su punti particolari come nicchie, sporgenze complicate ed angoli nascosti difficilmente raggiungibili, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche, la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

