



# FONDO 2000

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.364

**Fissativo consolidante acrilico all'acqua trasparente Boero FONDO 2000 cod. 364, adatto per la preparazione di qualsiasi superficie murale interna ed esterna.**

Fornitura e posa di fondo isolante all'acqua per interni ed esterni FONDO 2000 cod. 364, ad alto potere consolidante, ancorante e uniformante, certificato IAQ (Indoor Air Quality): classe A+, utilizzabile per la preparazione di qualsiasi superficie edile destinata alla copertura con idropitture o rivestimenti vari, composto da micropolimeri acrilici in emulsione con dimensioni ridotte delle particelle di legante che conferiscono eccezionale capacità di penetrazione del substrato con riduzione degli assorbimenti d'acqua, applicato a mano unica a pennello su supporti interni ed esterni opportunamente preparati di varia natura.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > aspetto finale: trasparente; composizione: a base di micropolimeri acrilici in soluzione; peso specifico a 20 °C:  $1,01 \pm 0,02$  kg/L (ISO 2811-1); viscosità tazza DIN:  $13 \pm 2$  s a 20 °C (Tazza n. 4, DIN 53211); contenuto V.O.C. - C.O.V.: 10 g/L di COV (valore limite UE - DIR 2004/42/CE: 30 g/L); colore: incolore; essiccazione (a 20 °C e 65% di U.R.) > secco al tatto: 1-2 h, per ricopertura: 12-24 h; temperatura ambiente: tra 5 °C e 30 °C con umidità relativa inferiore all'85%; tipi di supporto per interni ed esterni: in muratura in genere (intonaci civili, cartongesso, mattoni, fibrocemento, cemento etc.), opportunamente preparati; certificato IAQ (Indoor Air Quality): classe A+.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto. Sono esclusi dal prezzo le mani di finitura con rivestimento adeguato a seconda del ciclo applicativo definito, l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, il ripristino di intonaco degradato in via di distacco, l'eventuale stuccatura con un ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la verifica prima della mano di fondo isolante che il supporto sia sano, asciutto, pulito e coerente (esente da macchie d'umidità, tracce di sporco e grasso), l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della superficie da pitturare mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi interni ed esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la stesura puntuale e corretta del fissativo su punti particolari come nicchie, mensole e angoli, le eventuali protezioni degli elementi inseriti ed installati all'interno dell'area oggetto dell'intervento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche, la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

CQ Rev. 1 – Gennaio 2023

