



PERFORMA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.502

FINITURA INTENSIFICANTE E PROTETTIVA TRASPARENTE OPACA



PROTEZIONE
A LUNGA DURATA



VALORIZZA
LE FINITURE



ELEVATA
SMACCHIABILITÀ

Finitura acrilica intensificante e protettiva trasparente opaca, monocomponente, ad alte prestazioni per interni. Elevata opacità (< 5 (85°)). Valorizza le finiture sottostanti e ne nobilita l'aspetto, satura e risalta il colore rendendolo più profondo. Estende la durabilità di idropitture e smalti murali difendendo il supporto da rigature superficiali e dal fenomeno della gessatura. Incrementa la resistenza allo sfregamento e la lavabilità, facilitando la rimozione di macchie e sporco anche con detergenti neutri, grazie all'eccellente potere smacchiabile. Non ingiallisce. Riduce la necessità di manutenzione dei supporti, preservando e valorizzando lo stile e il comfort degli spazi abitativi.

La sua formula acrilica consente di ottenere eccellente adesione al supporto, penetrando in profondità nel substrato, anche in ambienti umidi come bagni e cucine. Formaldeide Free*.

*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

ASPETTO FINALE	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di resine acriliche in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,00 ± 0,03 kg/L a 20°C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	8500 ± 1000 cP a 20°C	G6V10 ASTM D2196
BRILLANTEZZA	Molto opaco: < 5 (85°)	ISO 2813
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 6 g/L di C.O.V.	

COLORE

Incolore





PERFORMA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.502

PRESTAZIONI SMACCHIABILITA'

Il test di smacchiabilità è stato eseguito pulendo le macchie con una spugna morbida non abrasiva, inumidita esclusivamente con acqua.

AGENTE SPORCANTE	10 min	1h	24h
Tè	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Salsa di pomodoro	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Ketchup	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Succo di frutta	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Vino rosso	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Olio di oliva	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Maionese	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Rossetto	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Crema mani	Rimosso	Rimosso	Rimosso
Cola	Rimosso	Rimosso	Leggermente visibile*
Pennarelli per bambini all'acqua	Rimosso	Rimosso	Leggermente visibile*
Caffè	Rimosso	Leggermente visibile*	Visibile*

*Le macchie più resistenti, non eliminabili con sola acqua, possono essere rimosse utilizzando comuni detergenti sgrassanti domestici, inclusi quelli a base di ipoclorito di sodio.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

ATTREZZI

Rullo, Airless,
Pennello

RESA PRATICA

18-20 m²/L per mano
in funzione dell'assorbimento del supporto

DILUIZIONE IN VOLUME

Pennello/Rullo: max. 25%**
Airless: max. 10%*

*ugello: 1.4
ventaglio: 25 cm
pressione: 48 bar

ESSICCAZIONE

Secco al tatto: 1 h
Per ricopertura: 4 h
(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)

**La diluizione può essere variata in funzione della prestazione desiderata:

- per ottenere la massima protezione si consiglia una diluizione del 10% (es. zona cucina)
- per ottenere la massima intensificazione dei colori si consiglia una diluizione del 10%
- per aumentare le prestazioni di pitture sottostanti (es. tempere) si consiglia una diluizione del 15-25%
- per aumentare l'idrofobicità di pitture sottostanti si consiglia una diluizione del 15-25%





PERFORMA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.502

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: per interni: supporti murali pitturati con tempere, traspiranti, lavabili, smalti murali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente macchie d'umidità attive, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti devono essere eliminate con spazzolatura o carteggiatura. Imperfezioni dovranno essere eliminate e stuccate con BOEROSTUCCO. Applicare successivamente le mani di pittura scelta e proseguire, dopo corretta essiccazione, con almeno 2 mani di PERFORMA.

Su supporti con vecchie idropitture leggermente sfarinanti, applicare direttamente 2 mani di PERFORMA, assicurandosi che ci sia un'adeguata adesione.

Su supporti con pitture ben ancorate, applicare direttamente 2 mani di PERFORMA.

UTENSILI CONSIGLIATI: L'applicazione può essere eseguita con rullo a pelo corto, pennello (per profilature e zone di dettaglio) oppure mediante spruzzatura airless. Per garantire uniformità del film applicato, si raccomanda di utilizzare il medesimo utensile per l'intera superficie fino al completamento della mano. L'impiego di rullo a pelo corto, abbinato alla diluizione indicata in scheda, consente di ottenere una distribuzione regolare del prodotto e un'ottimale resa estetica.

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio.





PERFORMA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.502

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI

Fornitura e posa di finitura acrilica intensificante e protettiva trasparente opaca monocomponente PERFORMA cod. 502, formaldeide free*, ad alte prestazioni per interni. Protegge il supporto a lungo, incrementa lavabilità e smacchiabilità delle finiture sottostanti valorizzando al contempo l'estetica del prodotto e la profondità delle tinte. A base di resine acriliche in emulsione, con contenuto V.O.C. - C.O.V.: 6 g/L di COV (valore limite: 30 g/L), applicata a due mani a rullo, pennello o airless, inclusa la preparazione del supporto e la sistemazione di microcavillature, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.
- Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Su supporti non adeguatamente preparati ed in presenza di difetti superficiali e/o disomogeneità nel colore, applicare preventivamente una mano di fissativo.
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23 o LASER 23 SPRAY.
- Verificare sempre la compatibilità e l'adesione del ciclo proposto.
- Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Applicabile anche su superfici decorate e sistemi decorativi, previa prova preventiva per verificare l'adesione e la resa estetica finale.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dalla fine dell'applicazione.
- Non utilizzare detergenti a base alcolica e/o solventi ed effettuare la pulizia con spugne morbide.
- Le proprietà di resistenza del prodotto sono strettamente correlate allo spessore applicato, è quindi consigliabile applicare almeno 2 mani.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per il medesimo manufatto e di terminare sempre l'applicazione in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.



Il colore italiano dal 1831



PERFORMA

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.502

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Ai sensi del D. lgs. n°161/06 i valori C.O.V. si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 02 – Marzo 2026

Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.boero@boero.it - www.boero.it

